

OGGETTO: Ciclo di intonacatura per solaio a lastra con rivestimento in laterizio "CLIMASOL"

Le esperienze da noi finora condotte in collaborazione con ditte produttrici di intonaci (Fassa Bortolo e Grigolin) ci inducono ad indicare i seguenti cicli di intonacatura:

1) CICLO DI INTONACATURA CLASSICO :

- rinzafo con SP22 della ditta Fassa Bortolo;
- applicazione di intonaco di base di calce e cemento KC1 della ditta Fassa Bortolo;
- applicazione di finitura civile a base di calce: ad esempio A64 della Fassa Bortolo.

2) CICLO DI INTONACATURA CERTIFICATO ICEA (ANAB):

- rinzafo con S650 della ditta Fassa Bortolo;
- applicazione di intonaco a base di calce e cemento KB13 della ditta Fassa Bortolo;
- applicazione di finitura civile a base di calce S605 della ditta Fassa Bortolo.

3) CICLO DI INTONACATURA A BASSO MODULO ELASTICO (consigliato per solai con grandi luci):

- stuccatura dei giunti con rasante a basso modulo (ad es. AG 14 della ditta Grigolin);
- rasatura di 1 o 2 mm con il medesimo prodotto (AG 14 Polyflex della ditta Grigolin);
- applicazione di finitura civile a base di calce additivata con lattice o resina acrilica.

N.B.: Per quanto riguarda la modalità di applicazione dell'intonaco si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella relativa scheda tecnica del prodotto.